



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

UB20119 HARLOW OB SR
Confort 11
TIPO DE ZAPATO "A"
NUMERACIÓN 35-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO
1.041



URBAN



DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR
El zapato HARLOW tiene una empella en suave piel blanca, lengüeta en suave tela negra, forro interno en malla transpirante.	PUNTERA	20347:2022	OBTENIDO
	Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm	≥ 14	N.A.
Punta perforada para garantizar mayor transpirabilidad. El confort también aumenta gracias a la cubierta de la plantilla de piel y a la suela de poliuretano con inserto Infinergy®.	Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥ 14	N.A.
	PLANTILLA "N.A."		
Inserto Infinergy®, el alma de este zapato revolucionario es la tecnología que almacena más del 55% de energía y la devuelve a cada paso.	Resistencia a la perforación N	≥ 1100	N.A.
	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA	< 10 ⁹ Ω	N.A.
Creado para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en amortiguación dinámica, que utiliza el movimiento del pie para almacenar energía durante el contacto con el suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'		
	Absorción de agua después de 60'	≤ 30%	N.A.
El primer zapato LIFESTYLE matriculado U-Power distinguido por: - look cautivador - diseño deportivo - confort sorprendente	Agua transmitida después de 60'	≤ 0.2 gr	N.A.
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)	≥ 0.8	1.0
	Coefficiente de permeabilidad mg/cm ²	≥ 15	20.1
	FORRO DE LA MÁSCARA		
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)	≥ 2	24.5
	Coefficiente de permeabilidad mg/cm ²	≥ 20	196.6
	Resistencia a la abrasión en ciclos SECO	25600 ciclos	Sin agujeros
	Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO	12800 ciclos	Sin agujeros
	PLANTILLA		
	Resistencia a la abrasión	≥ 400 ciclos	Sin daños
	DESGASTE SUELA		
	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm ³	≤ 150	28
	Fuerza flexible mm	≤ 4	0.8
	Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm	≥ 3	3.6
	Absorción de energía del talón J	≥ 20	N.A.
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0.31	0.45
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°)	≥ 0.36	0.42
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0.19	0.32
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica (tacón hacia atrás 7°)	≥ 0.22	0.25