



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO	FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS	
RI21086 DENVER S1PS FO SR Natural Confort 11 Mondopoint AirToe Composite TIPO DE ZAPATO "A" NUMERACIÓN 35-48 PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg 1,14		         		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
Calzado de seguridad cómodo con parte superior de suave gamuza perforada e inserciones de malla y forro interno WingTex con canales de aire para garantizar la transpirabilidad y la salud del pie.	PUNTERA "AirToe Composite" Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm		20345:2022	OBTENIDO 17,5 22,5
Zapatos de trabajo ligeros y transpirables con plantilla WOW2 compuesta por una estructura de soporte del arco del pie automodelante y una inserción antifatiga que alivia la tensión corporal y garantiza una correcta distribución del peso corporal.	PLANTILLA "Save & Flex® PLUS" Resistencia a la perforación N		≥ 1100	Obediente
La protección está garantizada por la puntera Airtoe Composite y por el sistema antiperforación Save & Flex Plus totalmente "Metal Free" y cosido directamente en la parte superior del zapato.	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA		< 10 ⁹ Ω	Obediente
Zapatos de seguridad bajos con suela PU/PU antiabrasión , resistente al aceite , antideslizante y antiestática , adecuados para artesanos, albañiles, electricistas, fontaneros, jardineros y agricultura, pintores, mecánicos y reparadores de neumáticos, empleados de transporte y logística, almacenistas, carpinteros, ebanistas, obreros genéricos, empleados de gasolineras.	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60' Agua transmitida después de 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm ²		≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	N.A. N.A. 10,6 92,7
	FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm ² Resistencia a la abrasión en ciclos SECO Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO		≥ 2 ≥ 20 25.600 ciclos 12.800 ciclos	55,7 445,8 Obediente Obediente
	PLANTILLA Resistencia a la abrasión		≥ 400 ciclos	Sin daños
	DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm ³ Fuerza flexible mm Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen) Absorción de energía del talón J		≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	47 1,2 5,1 3,4 30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)		≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,42 0,51 0,21 0,26